

Czyszczenie i pielęgnacja  
Cleaning and care  
Reinigung und Pflege



Masa powierzchniowa/Weight/Gewicht	DIN EN 12127	570g/m <sup>2</sup> +/-5%
Szerokość robocza/Working width of roll/Arbeitsbreite der Rolle		minimum 140 cm
Skład/Composition/Zusammensetzung	EU 1007/2011	100%Polyester
Test Martindale'a/Abrasion resistance/Scheuerfestigkeit (Martindale)	EN ISO 12947-1,2	40 000
Skłonność do mechacenia i pillingu/Pilling resistance/Pillbildung	EN ISO 12945-2 (2000T)	4
Odporność wybarwień: światło sztuczne/Colour fastness to light/Lichtechtheit	EN ISO 105-B02-2	4-5
Odporność na tarcie suche/Colour fastness to dry rubbing/Reibechtheit trocken	EN ISO 105-X12	4-5
Odporność na tarcie mokre/Colour fastness to wet rubbing/Reibechtheit nass	EN ISO 105-X12	4-5
Wytrzymałość na rozdarcie/Tear growth resistance/Weiterreissfestigkeit	EN ISO 13937-3	
- osnowa/warp/Kette		40 N
- wątek/weft/Schuss		50 N
Wytrzymałość na rozciąganie/Tensile Strength/Zugfestigkeit	EN ISO 13934-1	
- osnowa/warp/Kette		700 N
- wątek/weft/Schuss		700 N
Przesuwalność nitok/Resistance to seam slippage/Nahtschiebewiderstand	EN ISO 13936-2	
- osnowa/warp/Kette		2,5 mm
- wątek/weft/Schuss		2 mm
Pet-proof (snagging test)	BS 8479 (2000T)	3-4, cat. A
Ostatnia aktualizacja danych/Last data update/Letzte Datenaktualisierung		2026.05.21

PL

Efekt pillingu i tzw. mechacenia się tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania. Przenoszenie barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na tkaniny jasne jest nieuniknione. Przy zahaczeniu tkaniny istnieje możliwość wyciągnięcia pojedynczych przędzy. Ze względów technologicznych dopuszczalne są różnice w odcieniach kolorów. Z uwagi na swoją strukturę materiał może charakteryzować się obniżoną odpornością na zahaczenia, zwłaszcza podczas intensywnego użytkowania, w kontakcie z elementami takimi jak biżuteria czy metalowe detale odzieży, a także w gospodarstwach domowych, w których przebywają zwierzęta.

EN

The pilling effect is a natural process and cannot be completely eliminated. Migration of dye stuff from intense and dark fabrics to light fabrics is unavoidable. Pulled threads are to be expected when getting caught on sharp objects. Variations on color shades are acceptable for technological reasons. Due to its structure, the material may have reduced resistance to snagging, particularly during heavy use, when in contact with items such as jewellery or metal clothing fastenings, as well as in households with pets.

DE

Der Pilling-Effekt/Fusseln von Stoffen sind natürliche Prozesse, die nicht vollständig eliminiert werden können. Die Farbübertragung von Stoffen mit intensiven und dunklen Farben auf hellere Stoffe ist unvermeidlich. Beim Ziehen an der Oberfläche ist es möglich, einzelne Fäden herauszuziehen. Aus technologischen Gründen sind Farbtonunterschiede zulässig. Bedingt durch seine Struktur weist das Material eine verminderte Widerstandsfähigkeit gegenüber Beschädigungen durch Hängenbleiben auf, insbesondere bei intensiver Beanspruchung, beim Kontakt mit Schmuck oder metallischen Kleidungselementen sowie in Haushalten mit Haustieren.